

鋼製型枠用防錆剤

塩水噴霧試験A級 (JIS規格) 取得

# スーパーコートAZ

型枠用防錆剤に求められるのは…

① 防錆効果がより長期間持続すること

サビ落としに費やす  
コストと手間  
大幅削減!!

スーパーコートAZは…

屋外でのコンクリート鋼製型枠の保管用サビ止め剤として特に開発されており、JIS規格(NP-2)の「塩水噴霧試験A級」をクリアしています。安定した軟質皮膜を形成することで、屋外環境下(雨ざらし)で長期間(4


常温で流動性がありサラッとした液状なので、ローラーやハケ塗り時の伸び

防錆皮膜は、軟質皮膜ですから油性剥離剤や灯油で簡単に拭き取り除去

## 使用方法と留意点

- ① 塗布面に発生したサビをきれいに落とし、水分・ゴミ・汚れなどをウエス等で取り除いてください
- ② 噴霧器・ハケまたはローラーで「スーパーコートAZ」をムラなく塗布してください  
(ムラなく均一に塗布するには、噴霧器をお勧めします)
- ③ 塗布量の目安は、噴霧器の場合は7~10㎡/ℓ、ハケ・ローラーの場合は10~15㎡/ℓです
- ④ 塗布後、1~3日で皮膜が半固体(ゲル)状になると金属面への付着が安定します  
(期間が経過しても皮膜は軟質状態で硬化はしません)
- ⑤ 皮膜の除去は、油性剥離剤または灯油を使用しウエス等で拭き取ってください
- ⑥ 「スーパーコートAZ」が型枠に残ったまま打設すると、皮膜がコンクリート面に付着します

鋼製型枠に生コンを打設して保管する方法に比べて、「スーパーコートAZ」を使用すると、アルカリ腐食による型枠表面の劣化(カサカサ)を防げ、製品の美観の損ないや脱型不良、型枠へのノロの付着等を圧倒的に軽減することができます



20ℓペール缶

＜サビ落とし後、屋外(雨ざらし)で曝露試験＞

経過期間 : 4ヶ月経過中




(未処理)



(スーパーコートAZ塗布)

## 東興産業株式会社



〒503-1382  
岐阜県養老郡養老町船附1479  
TEL: (0584) 35-1288 (代)  
FAX: (0584) 35-2988  
<http://www.e-toko.co.jp/>