

成形材料試験成績表

2019年 11月度

殿

東興産業株式会社
岐阜県養老郡養老町西宮1-1-79



成形材料名：ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g / 10min	8.0以上	12.50
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56以上	24.00
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m ²	2.94以上	3.20
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	125以上	148

備考:試験値は、材料メーカーの報告書による。