

成形材料試験成績表

2021年 5月度

殿

東興産業株式会社
岐阜県養老郡養老町



成形材料名：ポリプロピレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|-----------|------------|-------------------|---------|-------|
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g / 10min | 8.0以上 | 12.40 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 22.56以上 | 25.00 |
| アイゾット衝撃値 | JIS K 7110 | kJ/m ² | 2.94以上 | 3.20 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | ℃ | 125以上 | 145 |

備考：試験値は、材料メーカーの報告書による。