

成形材料試験成績表

2025年 8月度

殿

東興産業株式会社  
岐阜県養老郡養老町



成形材料名：ポリプロピレン

| 試験項目                   | 試験方法       | 単位                | 規格値     | 試験値   |
|------------------------|------------|-------------------|---------|-------|
| メルトフローレート              | JIS K 7210 | g / 10min         | 8.0以上   | 12.45 |
| 引張降伏強さ                 | JIS K 7161 | MPa               | 22.56以上 | 24.00 |
| アイゾット衝撃値               | JIS K 7110 | kJ/m <sup>2</sup> | 2.94以上  | 3.20  |
| ビカット軟化点                | JIS K 7206 | ℃                 | 125以上   | 147   |
| 備考:試験値は、材料メーカーの報告書による。 |            |                   |         |       |